



LAMES ET DALLES

Moduleo 40

U3P2



Dryback spécifications techniques

INFORMATIONS PRODUITS

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,35 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,4 mm
Traitement polyurethane		Protectonite®
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	3821

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Lames A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Dalles A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Boîte de lames A		15 pcs - 3,88 m ²
Boîte de dalles A		18 pcs - 3,90 m ²

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN 660-2	Class T
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilité dimensionnelle - valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB*
Efficacité acoustique + Xtrafloor Flex Pro sous couche	EN ISO 717-2	10 dB*
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27° C
Garantie ans		15 Usage résidentiel 7 Usage commercial

05/2020

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.

* Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.

